



## BOSTIK VERIN - ACCESS FLOOR 270

Produs si Ambalat de către Bostik GmbH, Germany

Adeziv Poliuretanic monocomponent pe baza de elastomer cu proprietati de întărire in contact cu umiditatea ambientului.

### DESCRIERE si PROPRIETATI.

**BOSTIK VERIN** este un produs special destinat lipirii elementelor din metal, lemn sau sticla si cărămida sau Rigips pe suporturi din sapa sau beton. Se pretează la lipirea picioarelor metalice ale pardoselilor supraînălțate pe suporturi din beton sau sapa. Acest produs se folosește la lipirea de plinte si profile din lemn si metal pe suprafețele verticale si orizontale precum pereții si pardoselile.

**BOSTIK VERIN** are o elasticitate mare si o rezistenta foarte buna la întindere si apăsare.



### CARACTERISTICI PRODUS.

• Aspect:	Pasta
• Culoare:	Gri
• Densitate la 20 °C:	Aprox. 1.20
• Indoire (ISO 7390):	Nu
• Temperatura ideala de aplicare:	12 la 24 °C
• Se formeaza pelicula la 23 °C si 50 % HR:	Aprox. 60 min
• Timp de intarire la 23 °C si 50 % HR	4 mm / 24 h
• Duritate Shore A (dupa ISO 868 - 3 secunde)	Aprox. 45
• Rezistenta la temperaturi extreme	- 40 la + 90 °C
• Rezistenta la acizi diluați si baze	Acoperitoare
• Rezistenta la apa si sare	Excelenta
• Date specifice	Alungire la rupere (ISO 37) :> 80 %
	Coeficient la 100% (ISO 37) : aprox. 0.6 MPa

#### GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57  
**Fax:** (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002  
**E-mail:** office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro



## **PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT.**

Substratul trebuie să fie curat, nivelat, uscat, să nu conțină praf, ulei, grăsime sau alte tipuri de contaminări ce ar putea împiedica lipirea. Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie cuprinsă între 45 și 70 %.

**BOSTIK VERIN** poate fi aplicat manual sau cu ajutorul unui pistol aplicator profesional.

- Când lipiți plinte sau elemente din lemn, sticlă, MDF, metal sau cărămidă produsul se aplică pe spatele acestor elemente sau direct pe pardoseala și apoi se presează elementul în patul de adeziv. Elementul mai poate fi re poziționat pentru 20 minute.
- Când lipiți piciorușe de pardoseala supraînălțată aplicați adezivul pe dosul piciorului și apoi presați-l pe pardoseala astfel încât adezivul să expandeze sub baza piciorului de pardoseala. Piciorușul mai poate fi re poziționat timp de maximum 30 minute. Folosiți aproximativ 30 g pentru un picior ce are baza de 80 cm<sup>2</sup>. Permiteți întărirea pe o perioadă de 24 ore înainte de a supune traficului.

Produsul trebuie folosit în 24 ore de la desigilare, altfel, adezivul se poate întări înăuntrul ambalajului.

În sezon rece, depozitați adezivul la temperaturi de peste 20°C înainte de folosire.

Evitați orice contact cu adezivi siliconici cât și cu produse pe baza de amoniac sau alcool în timpul întăririi.

### **Curatare:**

Sculele pot fi curatate cu Solvent 300 sau acetona înainte ca adezivul să se întărească complet. După întărire poate fi îndepărtat numai prin metode mecanice.

## **DEPOZITARE ȘI GARANȚIE.**

Minim 12 luni în ambalaj original sigilat depozitat în condiții uscate și la temperaturi mai joase de 25 °C.

Dacă este necesar, încălziți ușor produsul (în apă caldă) înainte de folosire până atinge o temperatură potrivită.

## **AMBALARE.**

Salam la 600 ml. Ne puteți contacta pentru alte opțiuni de ambalare.

## **SECURITATE.**

Evitați contactul cu ochii. Consultați buletinele de încercare înainte de folosire.

Consilierea noastră, verbală și scrisă, este bazată pe teste efectuate și este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea, produselor noastre, se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!!  
Data revizuirii : 11 /2012

---

### **GRISCO CONSTRUCT**

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57

**Fax:** (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002

**E-mail:** office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro