

# NIBOGRUND EXPRESS

SPEZIALHAFTGRUND

## NIBOGRUND EXPRESS

Produs și Ambalat de către Bostik GmbH, Germany

Grund special de creșterea aderenței pe suprafețe dense sau neabsorbante, cu uscare foarte rapidă.

- gata de utilizare și ultra concentrat.
- fără conținut de solvenți.
- emisii foarte reduse - EMICODE EC 1
- utilizare pentru pereți și pardoseli.
- aplicare pe suporturi dense și neabsorbante.
- ajustabil drept amorsa conductoare
- agent de legătura pe suprafețele lucioase.
- produs mono component.
- potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă



### DOMENIU DE UTILIZARE.

Grund de aplicat pe suporturi compacte și lucioase, dense, neabsorbante, pentru îmbunătățirea aderenței masei de șpaclu sau a sabelor autonivelante pe baza de ciment. **NIBOGRUND EXPRESS** aderă foarte bine la suprafețe de beton lucioase, dense și neabsorbante, plăci ceramice, pardoseală de mozaic, plăci din piatră naturală și artificială, șape de magnezie, (exceptând șapele din xilolit), șape de asfalt turnat slab presărate cu nisip, cât și alte straturi vechi îngrijite, ca de ex. straturile omogene din PVC și straturi flexibile (în afară de cauciuc, linoleum natural și straturi vechi cu partea dorsală moale și elastică) și straturi de plăci vechi. Plăcile aglomerate V100 fixate prin înșurubare pot fi prelucrate în continuare, după uscarea completă a **NIBOGRUND EXPRESS**, adică cel mai devreme după 24 de ore. În cazul aplicării pe suporturi absorbante, recomandăm **NIBOGRUND G 16** ca atare sau **NIBOGRUND G 17** diluat.

### DATE TEHNICE.

Substanță de bază :	dispersie pe baza de acril.
Culoare :	roșu la livrare - după uscare roșu transparent.
Viscozitate :	vâscozitate redusă.
Masă specifică :	1,4 g/cm <sup>3</sup> .
Temperatură de lucru :	cel mai bine între + 5°C și + 30°C ; Temperatura suprafeței suport minim + 5 °C.
Timp de uscare :	cca 30 minute la + 23°C și 50% umiditate. Temperaturile scăzute prelungesc timpul de uscare.
Aplicare :	cu rolă cu par scurt.

### GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57  
**Fax:** (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002  
**E-mail:** office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro



# NIBOGRUND EXPRESS

SPEZIALHAFTGRUND

Consum :	cca. 100 g/m <sup>2</sup> .
GISCODE :	D1 – Nu conține solvenți conform TRGS 610.
GEV-EMICODE :	EC I „nivel foarte scăzut de emisii“.
Gef StoffV, GGVS/ADR :	nu se aplică.
Substanță curățare :	pentru material neîntărit se folosește apă curată.
Pretabil la încălzire în podea :	da
Depozitare :	protejați împotriva înghețului ! se poate depozita minim 12 luni.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT.

Lucrările de pardoseală necesită, conform DIN 18365, o suprafață suport curată, uscată, fără crăpături, rezistentă la întindere și compresiune și după șpăcluire să rezulte cu aspect neted. Suprafețele dense, compacte sau lucioase se șlefuiesc pentru obținerea unei matuiri usoare. Pentru alte utilizări se aplică cerințele corespunzătoare. Șapele pe bază de sulfat de calciu (CA) și șapele lichide pe bază de sulfat de calciu (CAF) trebuie să fie pretratate mecanic (CA se periază, CAF se șlefuieste) și foarte bine aspirate. Respectați indicațiile producătorului șapei.

## APLICARE.

Agitați bine bidonul de **NIBOGRUND EXPRESS** înainte de utilizare. Apoi urmează aplicarea uniformă pe suport cu ajutorul unei role cu par scurt (4 - 6mm). Evitați formarea de băltoace pe suprafața de lucru. Înainte de a aplica masele de șpaclu sau adezivii de gresie și faianța sau sapa autonivelantă, grundul **NIBOGRUND EXPRESS** trebuie să fie complet uscat. Pelicula uscată a grundului este de culoare roșie - transparentă și aproape nonadezivă.

## RECIPIENT DE LIVRARE.

Bidon de 7 kg

Nr. articol 50-0022 000 5

32 buc / palet

## PROTECTIA MUNCII si a MEDIULUI.

Nu conține solvenți. Nu este inflamabil. Nu necesită precauții suplimentare în cazul uzului general. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu transportați sub temperaturi de îngheț.

Consilierea noastră, verbală și scrisă, este bazată pe teste efectuate și este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi, asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea, produselor noastre se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!!

Data revizuire : 11 /2015

## GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57

**Fax:** (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002

**E-mail:** office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro