



PK PROFI - SEAL SMP

Produs și Produs și Ambalat de către Bostik GmbH, Germany

Sigilant silanic pentru umplerea rosturilor dinamice dintre parchet și alte finisaje gen piatra, gresie, granit.

- nu conține ceara sau silicon.
- poate fi șlefuit, lăcuit sau vopsit.
- contracție volumetrică foarte redusă, la uscare.
- adeziune excelentă pe toate tipurile de lemn sau laminat.
- se poate livra în culori moderne de lemn.
- nu conține solvenți și apă, conform TRG 610.
- poate fi tratat, uleiat, lăcuit sau vopsit.
- rezistență mare la temperaturi extreme.
- poate fi vopsit imediat după formarea peliculei.
- poate fi folosit atât la interior cât și la exterior (barci sau punți de lemn).
- se folosește în mod special la sigilarea rosturilor podelelor de baie.



DESCRIERE.

PK PROFI - SEAL SMP este un sigilant dur elastic SMP, special conceput pentru etanșarea rosturilor dinamice ale parchetului normal și ale parchetului de baie. Se utilizează de asemenea și pentru etanșarea spațiilor dintre pardoseală / perete și plintă din lemn. Se poate folosi la interior și exterior la sigilarea rosturilor punților de lemn, rosturilor de ferestre și acoperiș.

PROPRIETĂȚI.

PK PROFI - SEAL SMP se întărește în reacție cu umiditatea din materialele de contact și / sau aer, formând o masă elastică de sigilare. **PK PROFI - SEAL SMP** nu conține solvenți și silicon. Suprafața de **PK PROFI - SEAL SMP** poate fi șlefuită după un timp de întărire de 24ore. După formarea peliculei, suprafețele pot fi tratate prin vopsire, lăcuire sau uleiare cu materiale de vopsit disponibile în comerț.

DATE TEHNICE.

- Substanța de bază : polimeri modificați de silan (SMP)
- Modalitate de întărire : în reacție cu umiditatea din aer
- Vâscozitate : foarte buna (DIN 52454-ST-U 26-23)
- Densitate : cca. 1,6 g/cm³ (DIN 52451-PY)
- Formarea peliculei : cca. 30 - 40 minute la + 23 °C și 50% umiditate relativă a aerului.
- Contracție volumetrică : < - 3 % (DIN 52451-PY)
- Duritate SHORE A : cca. 45(DIN 53505,28 de zile la 23°C/50% umiditate relativă)
- Timp de întărire (în funcție de condițiile climatice) : se pot face tratamente prin vopsire, lăcuire sau uleiare imediat după formarea

GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57
Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002
E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro



peliculei ; Șlefuirea se poate face numai după cca. 24 ore.

Absorbție max. a mișcării : 15 %, raportat la lățimea inițială a rostului.

Rezistă la temperaturi între : - 30 °C până la + 80 °C.

Temperatura de prelucrare : + 5°C până la + 35°C(temperatura suprafeței).

Depozitare : minim 12 luni în ambalaj original sigilat la loc răcoros .

Culori disponibile : Arțar (Brad, Carpen), Sejar, Fag deschis, Fag închis, Cireș (Merbau, Sapeli), Nuc, Wenge (Exotic wood).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPOORT.

Suprafețele suport trebuie să fie fixe, uscate, curate, fără praf, grăsimi, uleiuri și alte substanțe străine care pot împiedica adeziunea. Substanțele de contact trebuie să fie compatibile cu **PK PROFI-SEAL SMP** și nu trebuie să conțină bitum sau gudron. La rosturi cu o lățime mai mare, trebuie aplicată o garnitură de etanșare din polietilenă, pentru a preveni adeziunea în trei puncte. Dacă este nevoie, marginile rosturilor trebuie lipite cu bandă autoadezivă.

PRELUCRARE

Aplicați produsul de sigilare uniform cu ajutorul unui pistol de silicon spre marginile rosturilor uniform, evitând formarea golurilor de aer. Neteziți suprafața cu apă caldă, înainte de formarea peliculei. Apoi, înlăturați imediat banda adezivă. Înlăturați cu grijă impuritățile, cât timp acestea sunt încă proaspete (prin răzuire sau cu o cârpă înmuiată în solvent).

UTILIZARE

Acest produs se mai poate folosi și pentru umplerea și sigilarea rosturilor de dilatare a crăpăturilor, despărțiturilor și a spațiilor dintre lemn și zidărie sau la ferestrele interioare la .

La o secțiune transversală a rostului de 5 x 5mm, un tub este suficient pt. cca.12 metri liniari de rost.

La o secțiune transversală a rostului de 10 x 10mm, un tub este suficient pt. cca. 3 metri liniari de rost.

Cantitatea necesară de umplere rost se calculează aproximativ prin următoarea formulă :

lățime rost (mm) x adâncime rost (mm) = ml per metru liniar de rost.

RECIPIENT DE LIVRARE

Ahorn (Arțar/Pin/Frasin)	Nr. articol 50 - 49060021	Tub de 12 x 290ml
Buche Hell (Fag deschis)	Nr. articol 50 - 49100021	Tub de 12 x 290ml
Eiche (Stejar normal)	Nr. articol 50 - 49090021	Tub de 12 x 290ml
Buche Dunkel (Fag deschis)	Nr. articol 50 - 49110021	Tub de 12 x 290ml
Kirschbaum (Cires,Merbau)	Nr. articol 50 - 49120021	Tub de 12 x 290ml
Nussbaum (Nuc)	Nr. articol 50 - 49130021	Tub de 12 x 290ml
Wenge (Exotic Wood)	Nr. articol 50 - 49130021	Tub de 12 x 290ml

GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57

Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002

E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro



Smarter Elastic Attachment Adhesives



PROTECTIA MUNCII si a MEDIULUI

Nu conține solvenți. Nu este inflamabil. Nu necesita precauții suplimentare in cazul uzului general. Evitați contactul cu pielea si ochii. Nu transportați sub temperaturi de îngheț.

Consilierea noastră, verbală și scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi, asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea, produselor noastre se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!!

Data revizuire : 11 /2012

GRISCO CONSTRUCT

Str. Grigore Gafencu, no.78-84, Vila F2, Bucuresti, sector1 **Phone:** (004) 031.710.87.57
Fax: (004) 031.710.87.59 **VAT no.** R 14934676 **Trade Register** J40 / 10044 / 2002
E-mail: office@grisco-construct.ro **Web:** www.grisco-construct.ro