

## TECHNICAL DATA SHEET

COLLECTION / COLECTIA	DISTINCT PLANK	ATHELIER PLANK	VECCHIO PLANK
Construction - Plank 1 Strip <i>Cosnstructia - Scândură lată</i>	3 layer engineered parquet. Squared edges or Beveled 4 sides <i>3 straturi perpendicular. Muchiile drepte sau Șanfrenat pe 4 laturi</i>		Massive floor antiquing rustic table <i>Podea masivă antichizată manual</i>
Glueless installation / SYSTEM 5G <i>Instalare flotantă / System 5G</i>	YES DA	YES DA	NO NU
Installing Glue Down <i>Instalare prin lipire</i>	YES DA	YES DA	YES DA
Manufactured according to EU standard <i>Fabricat conform normelor standard EU</i>	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Total thickness mm <i>Grosime totală mm</i>	15mm	15mm	15mm
Wear layer mm <i>Stratul de uzură mm</i>	Cca. 4,0 mm	Cca. 4,0 mm	Cca. 6,5 mm
Length x Width mm <i>Lungime x lățime mm</i>	2200 x 205 mm	2200 x 205 mm	300-1500 x 130mm
FSC certificate – material from controlled sources <i>FSC Certificat – materiale din surse controlate</i>	YES DA	YES DA	YES DA
Species / hardness ( Brinell N/mm <sup>2</sup> ) <i>Specii de lemn / durități</i>	OAK 3,9 American Walnut 3,5	OAK 3,9 Smoked Oak 4,0	OAK 3,9
Fire resistance EN 14342 , table 1 <i>Rezistența la foc conform EN 14342</i>	Dfl-s1 1)	Dfl-s1 1)	Dfl-s1 1)
Suitable for water underfloor heating systems Heat transmission resistance (m2K/W) <i>Pretabil la Încălzirea in pardoseală, pe apă</i>	Yes / 0,115 m2K/W	Yes / 0,115 m2K/W	No
Height difference between planks after installation <i>Diferența de înălțime între scânduri după instalare</i>	< 0,20mm	< 0,20mm	< 0,40mm
Surface Finish <i>Finisarea Suprafeței</i>	2-K Oxidative curing Oil <i>Ulei Oxidativ bicomponent</i>	2-K Oxidative curing Oil <i>Ulei Oxidativ bicomponent</i>	2-K Oxidative curing Oil <i>Ulei Oxidativ bicomponent</i>
Formaldehyde emission EN 717-2	E1 Class	E1 Class	E1 Class
Moisture content	7±2%	7±2%	9±2%